



Valtti Color Extra - Semi-transparante houten afwerking



BESCHRIJVING	Halftransparante filmvormende glanzende houtafwerking.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	Houten afwerking voor gebruik op buitenhout. Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke kleuren. Valtti Color Extra verbetert de natuurlijke schoonheid van hout en biedt een goede waterafstotendheid, flexibiliteit, duurzaamheid en bescherming tegen de gevolgen van vocht en UV-licht. Gebruik Valtti Extra niet voor andere doeleinden dan die vermeld in de gebruiksaanwijzing.
AANBEVOLEN TOEPASSING	Weerbesturing, deuren, ramen, facias, omheiningen, enz. Gezaagde en geschaafde houten oppervlakken, geïmpregneerd evenals thermisch behandelde houten oppervlakken buiten volgens de instructies

TECHNISCHE DATA



Basisverven	EC
Kleurenbereik	Tikkurila Valtti kleurenkaart. Alle tinten kunnen met elkaar worden gemengd of licht worden verlicht met Valtti Color Extra helder.
Glansgraad	Glans
Coverage	Glad hout: 8-12 m ² / liter per laag. Gezaagd hout: 4-8 m ² / liter per laag. De werkelijke verbruik zal afhangen van vele factoren, waaronder textuur, porositeit en vochtgehalte van het substraat.
Verpakking	1 L, 3 L, 10 L en 20 L na aankleuren.
verdunner	Armaatvrije terpentine.
Toepassingsmethode	Kwast of spuit. Voor airless-spray: gebruik een spuittip van (0,9 - 0,13). Verdunnen: Aromaatvrije Terpentine.
Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Overschilderbaar na 24 uur
Volume vaste stof	ong. 50%, afhankelijk van de kleur.
Dichtheid	0,9 kg / l (ISO 2811)
opslagruimte	Onbeïnvloed door koude opslag of transport. Sluit een geopend blik voorzichtig. Gebruik de inhoud tijdens hetzelfde schilderseizoen als de productkenmerken in gedeeltelijk gebruikt blik kunnen veranderen.
Productcode	560_0070

TOEPASSINGSDetails

Applicatie voorwaarden	Alle te verven oppervlakken moeten droog zijn, het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20%, de luchttemperatuur ten minste +5 ° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Vorbereiding	Onbehandelde houtoppervlakken: reinig het oppervlak van vuil, stof en los materiaal met staal of schuurborstel. Was

schimmelvorming met een schimmel verwijderaar volgens de instructies. Een grondlaag van Valtti Primer moet zo vroeg mogelijk in de bouw worden aangebracht. Bescherm planten tegen spatten van Valtti Primer.

Eerder met een transparant product behandelde houten oppervlakken: verwijder alle loszittende en grijze schilferingslagen met een schraper en / of staalborstel. Reinig het oppervlak en was indien nodig met schimmel-verwijderaar. Als er een heldere, mogelijk glanzende film op het oppervlak achterblijft, verwijder deze dan of schuur hem grondig schoon. Bescherm planten tegen spatten van Valtti Color Extra. Gebruik voor het afkitten van de ruit en geschikte niet-fixerende beglazingskit van goede kwaliteit, die een beschermende huid vormd, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de voorbereiding van hout zoals eiken, teak, red cedar, douglas, mahonie en idigbo, enz., die olie en in water oplosbare tannine bevatten, die het drogen, harden of hechten van Valtti Color Extra kan belemmeren.

schilderen

Bewaar voldoende getinte Valtti Color Extra voor één uniform oppervlak gemengd in één container om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Goed roeren voor gebruik. Breng Valtti Color Extra gelijkmatig en zonder onderbreking aan om overlapping te voorkomen. Gebruik het bij voorkeur een kwast in de eerste applicatie. Als u een spuit gebruikt, moet het oppervlak worden afgewerkt met een kwast. Breng royaal aan op kops hout. Bescherm de andere oppervlakken tegen opspattend water. Breng 2 lagen aan afhankelijk van de gewenste kleurintensiteit. Gebruik altijd een getint product op onbehandelde nieuwe houten oppervlakken.

Houd rekening met de staat van het oppervlak en voer zo nodig een onderhoudsbehandeling uit. De locatie, ligging en verwerking hebben invloed op het onderhoudsinterval.

Reiniging van gereedschappen

Reinig direct na gebruik met Tikkurila Tool Cleaner of aromaatvrije terpentijn.

Onderhoud instructies

Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken onder normale omstandigheden. Als u wilt reinigen, gebruikt u een zachte borstel, een dweil of een vochtige reinigingsdoek.

Onderhoudsbehandeling

Na 1 maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak worden gereinigd met B-clean verfreiniger (1 deel B-clean op 100 delen water). Reinig vlekken en vuile oppervlakken met een sterkere mix van B-clean en water (1: 50). Goed afspoelen en laten drogen.

EU VOC 2004/42 / EC-grenswaarde

(cat A / e) 400 g / l (2010)

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische vormen, <2% aromaten. Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en de luchtwegen binnendringt. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en ethylmethylketoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen. Buiten het bereik van kinderen houden. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Vermijd inademing van damp. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. INDIEN INGESLIKT: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.



GHS02



GHS08



GHS07

MILIEU- EN AFVALVERWIJDERING

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand

veroorzaken en moeten in water worden opgeraapt en in een gesloten metalen houder worden gedaan voordat ze worden weggegooid.

VERVOER

ADR / RID 3 III

sre050612 / ssa110308 / kmm070612 / lko191106 / 560-s

The above information is not intended to be exhaustive or complete. The information is based on laboratory tests and practical experience, and it is given to the best of our knowledge. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As manufacturer we cannot control the conditions under which the product is being used or the many factors that have an effect on the use and application of the product. We disclaim liability for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes. We reserve the right to change the given information unilaterally without notice.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland.
Officiëel importeur-Alleverf.nl