



Ultra Classic - Houverf

BESCHRIJVING

Polyacrylaatverf met uitstekende eigenschappen tegen verwerking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Voor het schilderen van onbehandelde, of in de fabriek voorbereide oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met buitenverf voor houten gevels en andere houten elementen. Ook voor het aflakken op de bouwplaats volgens het concept van Tikkurila ProHouse.



AANBEVOLEN TOEPASSING

Houten buitenbekleding, windveren, boeidelen, kantplanken etc.

TECHNISCHE DATA



Basisverven	A en C
Kleurenbereik	Tikkurila-kleurenkaart voor houten gevels, RAL, NCS, Sikkens en veel meer.
Glansgraad	Semi-matt
Coverage	Gezaagde houten oppervlakken 4 - 6 m ² / l. Geschaafde en eerder geverfde oppervlakken 7 - 9 m ² / l.
Verpakkingen	1 L, 3 L, 10 L, na aankleuren.
verdunner	Water
Toepassingsmethode	Airless spuit, roller of kwast. Airlessspuitnozzle 0.015 "- 0.021" Verdunnen 0 - 10 vol% water.
Droogtijd bij 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid	Aanraak-droog na een uur. De volgende laag kan onder normale omstandigheden na 2 - 4 uur worden aangebracht. Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.
Weersbestendigheid	Goed, ook in industriële atmosfeer.
Volume vaste stof	Ong. 41%.
Dichtheid	Ong. 1,3 kg / l, ISO 2811
opslagruimte	Bescherm tegen vorst. Sluit het blik stevig voor verder gebruik.
Productcode	696_6001 / 3

TOEPASSINGSDetails

Applicatie voorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht moet ten minste +5 ° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% tijdens het aanbrengen en drogen.
Vorbereiding	Nieuwe ongeverfde oppervlakken: verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van het oppervlak. Was vuile en beschimmelde oppervlakken met een geschikte schimmel en alg verwijderaar volgens de instructies. Primer met Valtti Primer of Valtti Akvabase primingolie in een zo vroeg mogelijke bouwfase. Bescherm roestende metalen onderdelen zoals spijkertoppen met Rostex Super-corrosiewerende verf. Verwijder losse hars van knoesten. Primer oppervlakken één keer met Tikkurila Ultra Primer.

Werk 1-2 keer af met Ultra Classic House Paint. Behandel kops hout zorgvuldig nat in nat. Fabrieksmatig voorbehandelde en eerder behandelde oppervlakken: Verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van de oppervlakken. Verwijder losse verf met een schraper en borstel het oppervlak schoon met een staalborstel. Vuile en beschimmelde oppervlakken wassen met een schimmel en mos verwijderaar volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Valtti Primer of Valtti Akvabase primer olie en primer ze één keer met Tikkurila Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer. Behandel oppervlakken die in de fabriek zijn behandeld met primer en in goede staat verkeren met Ultra Primer (in de fabriek geprimeerde oppervlakken meer dan 10 maanden oud, die zijn blootgesteld aan verwerking met Tikkurila Ultra Primer) en vervolgens 1-2 keer behandelen met Ultra Classic House Paint. Behandel oppervlakken die eerder werden geschilderd met olieverf of acrylaatverf 1-2 keer met Ultra Classic House Paint. Als het oude oppervlak versleten is, behandeld u eerst het oude oppervlak met Öljypohja Oil Primer en oude acrylaatverf oppervlakken met Tikkurila Ultra Primer. Werk af met 1-2 lagen Tikkurila Ultra Classic House Paint.

schilderen

Roer de verf goed voor gebruik en dun indien nodig met water. Aanbrengen met een kwast of met een airless-spray. Breng zorgvuldig aan op kops hout. Zorg ervoor dat je genoeg verf in een blik hebt voor één uniform oppervlak om kleurverschillen te voorkomen. Zit er hars en andere kleurstoffen in het hout, vooral in knoesten, deze kunnen verkleuring of lekkage van hars door het verfooppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Het gebruik van een primer (Öljypohja Oil Primer of Ultra Primer) vermindert het risico op doorbloeden. Onderhoudsschilderen: Ultra Classic kan opnieuw worden geleverd met de huisverven van Ultra serie of met Pika-Teho House Paint.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Om geharde verf te verwijderen, wordt kwastenreiniger (Tikkurila Tool Cleaner) aanbevolen.

Onderhouds instructies

Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken onder normale omstandigheden. Na de behandeling kan het oppervlak worden gereinigd met een zachte borstel, een vochtige reinigungsdoek of een dweil. Op zijn vroegst 1 maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak worden gereinigd met B-clean verfreiniger (1 deel B-clean in 100 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere oplossing (1: 50). Goed afspoelen en laten drogen.

EU VOC 2004/42 / EC-grenswaarde

(cat A / d) 130 g / l (2010); Ultra Classic bevat VOC max. 130g / l

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Irriterend, Xi Bevat: 2-Octyl-2h-isothiazol-3-on, 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. KAN SENSIBILISERING VEROORZAKEN DOOR CONTACT MET DE HUID. Adem niet in. Gebruik alleen op goed geventileerde plaatsen. Vermijd contact met de huid. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Afval niet in de gootsteen werpen. Buiten het bereik van kinderen houden. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.



prikkelend

MILIEU- EN AFVALVERWIJDERING

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER

ADR: niet geclassificeerd

sre240315 / jha281113 / akk120312 / hsa29122011 / 696-

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • e-mail: info@Alleverf.nl • www.Alleverf.nl

Officieel Importeur: Alleverf.nl, All-Colors Beverwijk bv